



RESICEL SELLADORA 1001
Rev 1
6/02/98
INFORMATION TECHNIQUE

DESCRIPTION

Fond satiné nitrocellulosique transparente, très couvrant et de ponçage facile, indiqué spécialement pour des meubles en série et menuiserie.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE FEPYR	NORME	VALEUR
Viscosité (Brookfield):	IE-CC-02	UNE 48082-85	6-9 Ps
Poid spécifique UNE 48-098:			0.937-0.957 kg./L.
Temps de séchage: hors poussières: au touché: dur:	IE-CC-08		3-4 min. 7-10 min. 2-3 heures.
Séchage accéléré: température maxi.			70° C.
Aspect:			Liquide de haute viscosité
Brillance à 85° C.:	IE-CC-10	UNE 48026-80	70-80
Dureté: superficiel crayons (minime)	IE-CC-14	UNE 48269	H-2H
Rendement:			8-10 m ² /l
Diluant adéquat:			Diluant NC 5700
Stabilité en bidon:			400 jours

PROPRIÉTÉS

Séchage très rapide.

Bonne dureté.

Elevé contenu en solides.

Très couvrant, ce qui le fait très adéquat pour les fonds.

Ponçage doux et facile.

Très bonne adhérence.

Note: L'information technique proportionnée a été obtenue à travers des résultats d'analyse du Contrôle de Qualité de nos produits. Les renseignements physiques et d'application sont simplement orientatifs, en supposant aucun engagement de notre part, et ils sont remis de bonne foi avec la finalité de vous orienter et vous donner conseil.

Il ne produit pas de blanchissage au rayage.
Il peut être employé pour des finitions.
Il admet par dessus d'autres laques mates ou semi-transparentes.

APPLICATION

Le RESICEL SELLADORA peut s'appliquer au pistolet aérogaphique, pulvérisation avec air, airless et système mixte.
La quantité de diluant à ajouter dépend de l'équipe employée et des caractéristiques de celui-ci, en général, on ajoute entre 10 et 20% de diluant.
On doit appliquer de 120 à 150 gr/m². Le nombre de couches dépend de la porosité du bois et du type de finition que l'ont veut obtenir.
La surface doit être repeinte à partir des 30 minutes de son application.

SECHAGE

Le RESICEL SELLADORA sèche parfaitement à température ambiante.

Temps approximés:

Hors poussières: 3-4 min.
Au touché: 7-10 min.
Film dur axu 2-3 heures.
Dureté maxi. aux 3-4 heures.

On peut réduire considérablement le temps de séchage en employant de la température, par exemple 1 minute à 70° C. ou 3 minutes à 45° C.

SUPPORTS D'APPLICATION

Le RESICEL SELLADORA est un produit très versatile, avec des grandes possibilités, surtout dans le vernissage des meubles à pore ouvert. Ce produit peut accomplir une fonction exclusivement de fond ou aussi de finition.. On a obtenu les meilleurs résultats dans les suivants champs:

- Panneaux contreplaqués.
- Bois massif.
- Menuiserie pour intérieur.
- Meubles en série.

Note: L'information technique proportionnée a été obtenue à travers des résultats d'analyse du Contrôle de Qualité de nos produits. Les renseignements physiques et d'application sont simplement orientatifs, en supposant aucun engagement de notre part, et ils sont remis de bonne foi avec la finalité de vous orienter et vous donner conseil.