

ALPOCRYL vernis incolore

Description

Description du produit	vernis incolore à deux composants, séchant à l'air
Base du liant	combinaison résine acrylique / polyuréthane
Domaine d'emploi	première couche et couche de finition pour le vernissage supérieur de meubles, soit des chaises, bancs et tables
Caractéristiques de livraison	
Degré de brillance	1205super tout-mat 1210tout-mat 1215mat 1220mat soyeux 1230brillant soyeux 1280brillant
Durcisseur	durcisseur UNIPUR 279
Consistance	épais

Propriétés

Ecoulement	au pistolet..... bon par arrosage bon
Résistance aux	grattage..... très bonne eau très bonne acides bonne alcool 50% très bonne solvants..... bonne
	Justifie la demande de la norme DIN68861, 1 B. Le film de vernis est difficile à inflammable selon la Ö-norme B 3800, part 1, B2.
Température minimale d'usage et de séchage	+15°C
Stabilité au stockage en emballages bien fermés	vernis 12 mois durcisseur..... 6 mois

**Résistance à la lumière et
au jaunissement**

très bonne

Prescriptions pour l'application

Rapport de mélange	10:1 par volumes avec durcisseur 279
Potlife à 20°C	3 jours
Application	au pistolet ou par arrosage
Dilution	dilutif 13000 pour gicler..... ajouter 20-30% pour arroser..... ajouter 20% env.
Séchage à 23°C/50% h.r..	sec hors-poussière après 10 minutes env. sec hors-poisseeux..... après 20 minutes env. sec à fond (ponçable) après 2 heures env.
Renouvellement de la couche	poncer légèrement et appliquer une couche de vernis ALPOCRYL
Dévernissage	par ponçage ou décapage avec METRO FIT Standard
Nettoyage des outils	immédiatement après l'usage avec dilutif 13000 ou dissolvant U
Précautions	Les mesures fixées par la CNA au niveau de l'hygiène du travail et des équipements techniques sont à respecter sans réserve.

Procédé de vernissage

Support	bois, poncer avec papier abrasif 150-180, dépoussiérer ev. teindre
Vernissage	1 x ALPOCRYL vernis incolore (gicler ou arroser)..... env. 140 g/m ² ponçage intermédiaire 1 x ALPOCRYL vernis incolore(gicler ou arroser)..... env. 140 g/m ²

Données de sécurité

Fiche de données de sécurité	Avant d'utiliser ce produit, demander notre fiche de données de sécurité no 5453 et 5400/279	
	<u>ALPOCRYL vernis incolore</u>	<u>durcisseur UNIPUR 279</u>
Point d'inflammation	-4°C	23°C
Classification RID/ADR	classe 3 / chiffre 5 b	classe 3 / chiffre 31 c
Classe de toxicité / OFSP T no	classe 4 / OFSP T no 619004	non-classé / OFSP T no 614300
ODS Code	1620	1620
Teneur VOC	72%	56%