



ACRILAK INCOLORE MÉGA MATE 3276

Rev 1
6/02/98

INFORMATION TECHNIQUE

DESCRIPTION

Il s'agit d'un vernis transparent basé de résines acryliques modifiées, catalysables avec des isocyanats non jaunissants. Il produit des films de grande élasticité, beauté et protection.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE FEPYR	NORME	VALEUR
Viscosité (CF4) sec	IE-CC-01	UNE 48030-80	20-30 sec.
Densité pycnomètre:	IE-CC-05	UNE 48098-92	0.918-0.938
Temps de séchage: hors poussières: au touché: dur:	IE-CC-08		5-6 min. 10-12 min. 30-35 min.
Séchage accéléré: température maxi.:			80° C.
Aspect:			Liquide de basse viscosité
Couleur:			Blanchâtre
Brillance à 85° C.:	IE-CC-10	UNE 48026-80	16
Brillance à 60° C.:			11
Rendement:			10-12 m ² /l.
Finesse (microns)	IE-CC-07	UNE 48174	< 30 microns
Dureté: superficiel crayons (minime)	IE-CC-14	UNE 48269	8H-9H
Adhérence:			GT0-GT1
Proportion de mélange:			10:1
Catalyseur adéquat:			Catalyseur Acrilak 5836
Diluant adéquat:			RP 5705
Stabilité du mélange:			2-3 heures
Stabilité en bidon:			12 mois

PROPRIÉTÉS

Touché excellent et haute extensibilité.

Séchage rapide hors poussières et facil libération des solvants.

Il admet le séchage accéléré avec de l'air chaud avec des radiateurs d'infrarouges.

Risque d'apparition de bulles très petit.

Grande résistance au frottement et à la rayure.

Bonne transparence.

Grande résistance au jaunissement.

APPLICATION

Nota: La información técnica proporcionada se ha obtenido a través de los resultados de análisis de Control de Calidad de nuestros productos. Los datos físicos y de aplicación son meramente orientativos, no suponiendo ningún compromiso por nuestra parte, y se entregan de buena fe con el fin de orientarles y prestarles asesoramiento.

APR-02-02-B
Rev 2

L' ACRILAK INCOLORE MEGA MAT 3276 peut s'appliquer au pistolet aérogaphique ou machine à rideau. En lignes générales, il convient l'adition d'un 5-10% de DILUANT DE POLYURÉTHANNE 5701, pour arriver à une viscosité d'application de 18-20 secondes (Coupe Ford 4).

On a obtenu des magnifiques résultats en employant des grammages de 130 à 150 gr./m². Des problèmes de températures peuvent se présenter à températures basses ou humidités hatures. Ce problèmes peut se corriger partialement avec l'adition d'un 1-2% d'ACTIVATEUR DE POLYURÉTHANNE.

SECHAGE

En général, l'ACRILAK INCOLORE MÉGA MAT 3276 doit se sécher à température supérieur à 20° C., avec un bon renouvellement d'air ou bien il peut être accélérer dans des tunnels d'air chaud jusqu'à unte température maxi. de 60-80° C. pendant 30-60 minutes.

Temps approximés:

- hors poussières: 5-6 minutes
- au touché: 10-12 minutes
- Film dur axu 30-35 minutes.
- Dureté maxi.aux 7 jours..

SUPPORTS D'APPLICATION

Son application vertical se trouve dans l'industrie du meuble. On a obtenu d'extraordinaires résultats en l'appliquant comme couche de finition dans des procédés qui ont des effets décoratifs qui ont besoin d'être fixés. Un autre champs d'application important est la finition de surfaces en bois qui doivent avoir des hautes prestations quant à la résistance à l'intempérie, tels comme portes et marques.

Nota: La información técnica proporcionada se ha obtenido a través de los resultados de análisis de Control de Calidad de nuestros productos. Los datos físicos y de aplicación son meramente orientativos, no suponiendo ningún compromiso por nuestra parte, y se entregan de buena fe con el fin de orientarles y prestarles asesoramiento.