

Pentol Antihydro

Description générale

Caractéristiques Pentol Antihydro est une *imprégnation spéciale hydrofuge à pores ouverts pour bois extérieur brut ou imprégné sous vide et pression*. Il protège efficacement contre les dégâts dus à l'eau qui perle encore après plusieurs années et évite les salissures provoquées par les coulures. Appliqué en une fine couche, Pentol Antihydro permet de prolonger la durée de vie des glacis et lasures.

Domaines d'application

1. Toutes constructions extérieures en bois imprégné sous vide et pression telles que façades, clôtures, palissades, bacs à fleurs, planches, pergolas, installations de jeux pour enfants, ponts en bois, etc.
2. Façades en bois traitées avec un glacis ou une lasure.

Prescriptions d'application

Préparation du fond Le bois à traiter doit être nettoyé de toute graisse, poussière ou autre salissure. Pour améliorer le résultat laisser exposer aux intempéries le bois neuf et les peintures pendant quelques semaines.

Application Ne pas appliquer par temps humide. Protéger de la pluie pendant au moins 24 heures après le traitement.

Bois brut imprégné sous pression:

Faire une application copieuse de Pentol Antihydro, au minimum 8 semaines après l'autoclavage, au pinceau, à la brosse ou au pistolet sur toutes les faces. Les parties frontales du bois sont à traiter plusieurs fois humides sur humides à de brefs intervalles.

Sur glacis d'imprégnation fluide:

Appliquer économiquement au pinceau. Essuyer aussitôt un éventuel excédent de produit. Si on applique trop de Pentol Antihydro le produit de base pourrait être attaqué à cause du séchage lent de l'Antihydro. Ne pas utiliser sur des glacis acryliques.

Sur lasure à couche épaisse:

Appliquer soigneusement et avec parcimonie, comme une politure, à l'aide d'un chiffon blanc non pelucheux et bien imprégné. Ne pas utiliser sur des lasures acryliques.

Température d'application 12°C minimum. Au dessous de 12°C, Pentol Antihydro se gélifie. On peut le liquidifier en le chauffant à bain-marie.

Rendement

Bois bruts:	env. 8–12 m ² par litre
Bois traités avec lasure:	env. 12–20 m ² par litre

Séchage 24–48 heures selon l'humidité du bois et de l'air et la température ambiante.

Recouvrement Au plus tôt après 2 ans au moyens d'une couleur d'embellissement transparente diluable au solvant. Eventuellement laver préalablement toute la surface à traiter avec un solvant.

Moment de renouvellement

Sur du bois brut autoclavé:	4–6 ans
Sur un glacis d'imprégnation:	3–4 ans
Sur une lasure à couche épaisse:	1–2 ans

Dilution Pentol Antihydro ne doit pas être dilué.

Nettoyage de l'outillage Avec du sangajol ou du white spirit.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection	Porter des gants en nitril. Ne pas respirer les vapeurs ou les brouillards de pulvérisation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
Mesures de précaution	Ne pas appliquer sur du bois qui risque d'être léché ou rongé par le bétail. Les surfaces traitées ne doivent pas entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.
Stockage	Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du froid et de la chaleur. Durée de stockage: au moins 2 ans dans le bidon original non entamé.
Elimination	Nettoyer les bidons et remettre les bidons vides en plastique aux déchets, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Agents actifs	Exempt de biocide.
Autres composants	White spirit, résines d'alkyde, paraffine, nonylphénole.
Teinte	Incolore.
Point d'inflammation	44°C
Densité	± 0.83 g/cm ³
Classe de toxicité	Libre.
Classe de danger transport ADR	
No UN	1263. Peinture (non visqueux).
Code d'élimination ODS	

Licences + Procès verbaux

OFSP T No	66238
OFEFP No	Non soumis (exempt de biocide).
FAT	Non soumis (exempt de biocide).

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur internet sous www.pentol.ch et peut être imprimée.

Valable dès: 31.10.05

Représentation et distribution pour la Suisse romande:



Vernis et peintures en gros, Route de Brent 3, CP 33, 1816 Chailly-Montreux, Tél. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19