

Naturol glacis à l'huile

Description générale

Caractéristiques Naturol glacis à l'huile est une **lasure à pores ouvert pour l'intérieur et l'extérieur à base de résines naturelles et d'huiles végétales** avec un haut pouvoir de pénétration. Le glacis accentue le caractère naturel du bois et le protège efficacement contre les intempéries. Un équillage est impossible grâce à sa combinaison unique de résines alkydes et d'huiles. Naturol glacis à l'huile ne contient pas de biocides et peut de ce fait aussi être utilisé à l'intérieur et pour des maisons d'abeilles.

Domaines d'application Tous bois à l'intérieur et l'extérieur.

Prescriptions d'application

Préparation du fond Le bois à traiter doit être exempt de graisse, de cire et de poussière. Les bois exotiques et les bois contenant de la résine doivent être dégraissés avec du diluant nitro. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des bois poncés, brossés ou brut de sciage. Humidité maximale tolérée du bois: 15%.

Application Intérieur: 1-2 couches.
Extérieur, bois neuf:
3 couches avec Naturol glacis à l'huile (voir carte de teinte). Nous recommandons une imprégnation préalable avec du Stabilo FFF (B*, Ip, P) pour le traitement de construction en bois dans des endroits humides (près des eaux, des zones nébuleuses ou à l'ombre).
Extérieur, bois vieillis et rénovations:
De très anciennes couches qui n'adhèrent plus sont à enlever préalablement. Le bois gris est à poncer jusqu'au bois sain.
1 x Naturol glacis d'huile, incolore (dans des endroits humides et nébuleuses une imprégnation préalable avec du Stabilo FFF (B*, Ip, P) est recommandée).
2 x Naturol glacis à l'huile dans la teinte désirée.
Pour d'autres champs d'application demander nos conseils techniques «Tuyaux pour Naturol pour le professionnel ambitieux».

Température 5°C minimum. Ne pas traiter le bois gelé. Des températures basses influencent négativement **d'application** les propriétés de séchage.

Rendement Environ 8-12 m² par litre selon le bois, sa capacité d'absorption et sa structure.

Séchage 24 h à 20°C et 70% d'humidité ambiante. Durée de séchage entre les couches: au moins 24 h.

Dilution Prêt à l'emploi. Pour l'application avec des machines d'imprégnation, la consistance requise de Naturol glacis à l'huile peut être ajustée avec du sangajolà odeur faible.

Nettoyage de l'outillage Diluant universel ou solvant pour pinceaux.

Remarques spéciales Le pouvoir d'absorption, l'humidité et l'aspect de la surface ainsi que l'épaisseur de la couche de peinture peuvent fortement influencer la teinte finale. Nous recommandons de faire des échantillons préliminaires.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection	Ne pas avaler. Ne pas respirer les brouillards de pulvérisation et les vapeurs. N'utiliser à l'intérieur qu'avec une bonne aération.
Mesures de précaution	Naturol glacis à l'huile contient des huiles naturelles. C'est la raison pour laquelle il faut faire sécher en plein air les chiffons et les filtres imbibés pour éviter leur auto-inflammation.
Stockage	Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. A protéger contre la chaleur. Observer les prescriptions légales concernant la protection des eaux, de l'air et du sol. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Durée de stockage: au moins 12 mois dans le bidon original non entamé.
Elimination	Remettre les bidons en fer blanc vides au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Agents actifs	Exempt de biocide.
Autres composants	Résines naturelles, huiles végétales, hydrocarbures exempt d'aromates, pigments, siccatifs de séchage.
Teinte	Teintes transparentes selon la carte de teinte Lasinol: 801 incolore, 802 chêne clair, 803 chêne foncé, 804 pin, 805 pin parasol, 806 acajou, 807 chataîgnier, 808 noyer, 809 olive, 810 padouk, 811 gris pierre, 812 blanc chaud. Teintes opaques: 815 lin, 816 toscane, 817 sahara.
Teneur en corps solide	± 40% selon les teintes.
Point d'inflammation	53°C
Densité	± 0.93 g/cm ³ selon la teinte.

Données de sécurité

Voir fiche de données de sécurité

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur internet sous www.pentol.ch et peut être imprimée.

Valable dès: 6.6.2006

Éts. BARBIRATI, Peintures et Vernis

450, chemin de la Rotonde, F-73000 Chambéry, Tél 04 79 96 35 03, Fax 04 79 96 35 05